

FLEXANE® HIGH PERFORMANCE BRUSHABLE

Техническая информация

Состав FLEXANE® для нанесения кистью

Описание продукта

Наносимый кистью материал для защиты от ударов, износа, вибрации и шума.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота смешения компонентов
- Легкость нанесения кистью
- Специальная кисть для нанесения покрытия (в комплекте)
- Образует соединение с металлами, бетоном, резиной, деревом и стеклопластиковыми
- Превосходная кислотостойкость
- Практическое отсутствие усадки при отверждении
- Образует гибкий эластомер средней твердости с высокой прочностью на разрыв и раздир

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Защитная шумопоглощающая облицовка нового и эксплуатирующегося оборудования
- Защита поверхности оборудования от износа и воздействия абразивных сред

ТИПОВЫЕ СВОЙСТВА

Весовое соотношение смола : отвердитель	4,55 : 1
Вязкость смеси, сПз	40000
Удельный объем, см ³ /кг	938
Твердость по Шору А	86
Жизнеспособность (навеска 500 г), мин	45
Время до извлечения отливки из формы, ч	16
Максимальная рабочая температура, °С	
в сухой среде	80
во влажной среде	50
Усадка при отверждении (ASTM D2566), мм/мм	0,23*
Относительное удлинение при разрыве (ASTM 149), %	600
Прочность при растяжении (ASTM D1002), Н/мм ²	24,2
Электрическая прочность (ASTM 149), кВ/мм	0,55
Прочность на раздир (ASTM D624), Н/мм	70

* Усадка за счет испарения растворителя.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ (30-суточная выдержка при температуре 24 °С)

Керосин	Н
10% соляная кислота	У
Хлорированные растворители	Н
10% серная кислота	В
Метанол	Н
Толуол	Н
Аммиак	В
10% гидроксид натрия	В

В - высокая, У - удовлетворительная, Н - неудовлетворительная.

В общем случае, продукты Flexane не рекомендуются для применения в контакте с растворителями, маслами и топливом. Информация по другим химическим средам может быть получена у разработчика материалов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подготовка поверхности

Металлические поверхности. Поверхность должна быть тщательно очищена продуктами Devcon Fast Cleaner 2000 Spray/Cleaner Blend 300. Перед нанесением состава с поверхности должны быть удалены масла, смазки и другие загрязнения. Поверхности следует придать шероховатость обработкой проволочной щеткой или абразивом.

Поверхность резины. Поверхность резины следует тщательно очистить абразивом и очистителем Devcon Fast Cleaner 2000 Spray или Cleaner Blend 300. Поверхность резины должна быть шероховатой и свободной от загрязнений. Протирайте поверхность резины ветошью, смоченной очистителем, до тех пор, пока ткань не перестанет окрашиваться. Цвет резины должен стать более насыщенным.

Поверхность бетона. Бетон является весьма пористым материалом и требует многократной очистки. Поверхность необходимо обезжирить очистителем Devcon Fast Cleaner 2000 Spray или Cleaner Blend 300 и промыть. Для более быстрой и эффективной очистки могут быть использованы механические моечные устройства и обработка паром. Перед нанесением материалов поверхность должна быть тщательно просушена.

Грунтование поверхности (нанесение праймера).

Металлическая поверхность. Нанесите два слоя праймера FL-10 и просушите в течение 15 минут до потери липкости.

Поверхность резины. На поверхность резины или полиуретана нанесите слой праймера FL-20 и просушите в течение 15 - 20 минут до потери липкости. Пористая резиновая поверхность может потребовать нанесения нескольких слоев праймера.

Поверхность бетона. Пористая поверхность бетона может потребовать нанесения нескольких слоев праймера. Просушивайте каждый слой праймера около 30 минут перед нанесением следующего слоя.

Дерево и стеклопластик. Используйте праймер FL-20. Мягкие породы дерева требуют нанесения двух слоев покрытия, ввиду их высокой абсорбционной способности.

Изделия, предназначенные для работы в воде и водных растворах. Используйте оба праймера - FL-10 и FL-20 для грунтования любой металлической поверхности, предназначенной для эксплуатации в водных средах. Вначале нанесите праймер -10 и просушите покрытие в течение 60 минут. Затем нанесите слой праймера FL-20 и просушите в течение 30 минут перед нанесением материала.

СМЕШЕНИЕ

Добавьте отвердитель в контейнер со смолой Flexane и тщательно перемешайте в течение 2 минут. Обратите внимание на необходимость тщательного перемешивания всего объема материала, включая области возле стенок и дна контейнера.

ПРИМЕНЕНИЕ

Внутренняя облицовка / Шумопоглощающие покрытия

Flexane обладает чрезвычайно высокой эластичностью. Это свойство привлекательно для применения в тех устройствах, где требуется ударостойкость - в питателях, желобах и циклонах на промышленных предприятиях, цементных производствах, шахтах. Применение в качестве облицовки требует достаточной толщины покрытия и использования праймера для обеспечения высокой адгезии.

- Важной является правильная подготовка поверхности и придание ей необходимой шероховатости.
- Необходимо использовать совместно праймеры FL-10 и FL-20. Первым наносят праймер FL-10, тщательно просушивают, затем наносят FL-20 и просушивают 30 минут перед нанесением продукта Flexane.
- Перед нанесением материала убедитесь, что подложка везде плотно соединена встык. На незакрепленных краях возможно подрезание покрытия. Для обеспечения необходимой износостойкости, толщина наносимого покрытия должна составлять, по меньшей мере, 2 мм.
- Нанесение покрытия в несколько слоев снижает его износостойкость.

ОТВЕРЖДЕНИЕ

Дайте возможность материалу отвердиться в течение не менее 6 часов, прежде чем возвращать оборудование в эксплуатацию в облегченном режиме. После отверждения, материал может шлифоваться абразивом. Следите за тем, чтобы шлифовальный инструмент все время передвигался и не перегревал поверхность материала. Извлечение отливок производите, приблизительно, через 5 - 10 часов. Штатную эксплуатацию покрытия начинайте не ранее, чем через 24 отверждения материала. Для ускорения отверждения продуктов Flexane используйте ускоритель - Devcon Flexane Accelerator.



Дистрибутор - компания "Проммеханика"
www.fixme.ru

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения материалов при комнатной температуре в оригинальной упаковке составляет 2 года с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ

Используйте соответственно Листку данных по безопасности (Material Safety Data Sheet).

ПОСТАВКА

№ по каталогу
15350

Фасовка
0,5 кг



Дистрибутор - компания "Проммеханика"
www.fixme.ru
